
Descrizione	Antivegetativa autopulente, esente da stagno, per imbarcazioni non veloci in legno, ferro e vetroresina. NON IDONEA PER SCAFI IN ALLUMINIO, FATTA ECCEZIONE PER LA TINTA BIANCA
Composizione	A base di ossidulo di rame, ossido di zinco, copolimeri e biocidi
Peso specifico	1,700 kg/lt Rosso 1,530 kg/lt Bianco
Resa	8 mq/l per mano
Aspetto del film	Opaco
Spessore film secco	50 μ – 70 μ (raccomandato 60 μ)
Spessore film umido	100 μ – 140 μ (raccomandato 120 μ)
Conservazione	In confezione ben chiusa
Impiego	Per la protezione d'imbarcazioni non veloci.
Applicazione	Pennello, rullo.
Diluzione	3 – 5% in volume con diluente sintetico
Temperatura d'applicazione	10 - 30 °C umidità relativa max. 80%
Temperatura del supporto	Almeno 3°C sopra il punto di rugiada.
Sovra applicazione	

Temperatura °C	Ricopertura	
	Min	Max
10 °C	18 h	-----
15 °C	12 h	-----
20 °C	6 h	-----
30 °C	4 h	-----

Messa in acqua

Temperatura °C	Ricopertura	
	Min	Max
10 °C	24 h	30 gg
15 °C	18 h	30 gg
20 °C	12 h	30 gg
30 °C	8 h	30 gg

Reticolazione completa

Temperatura ° C	Ret. completa
10 °C	7 gg
15 °C	7 gg
20 °C	7 gg
30 °C	7gg

Colore

Bianco, rosso.

I colori possono subire delle variazioni dopo l'immersione in acqua.

Confezione di vendita

0,750 lt – 2,5 lt - 14 lt

Pulizia attrezzi

Diluyente sintetico

Preparazione del supporto

SUPPORTI GIA' VERNICIATI CON PRODOTTO A BASE DI OSSIDULO DI RAME

- Lavare la superficie a pressione con acqua dolce.
- Rimuovere ogni traccia di olio e grasso.
- Carteggiare la superficie e soffiare con aria pulita e asciutta.
- Applicare due mani di ANTIVEGETATIVA secondo le indicazioni riportate sopra.

SUPPORTI GIA' VERNICIATI CON PRODOTTO DI NATURA DIVERSA O SCONOSCIUTO

- Lavare la superficie a pressione con acqua dolce.
- Rimuovere ogni traccia di olio e grasso.
- Carteggiare la superficie e soffiare con aria pulita e asciutta.
- Applicare un fondo anticorrosivo monocomponente al clorocaucciù o un fondo epossidico bicomponente, eseguire scrupolosamente le indicazioni riportate nelle opportune schede tecniche.
- Applicare due mani di ANTIVEGETATIVA secondo le indicazioni riportate sopra.

Attenzione:

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo e rappresentano le nostre migliori conoscenze al riguardo.

Essendo al di fuori del nostro controllo, la fase applicativa, le condizioni meteo e altre variabili che possono pregiudicare l'esito finale, la nostra società non si assume alcuna responsabilità sul risultato finale.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

Descrizione	Antivegetativa autopulente, esente da stagno, per imbarcazioni non veloci in legno, ferro e vetroresina. NON IDONEA PER SCAFI IN ALLUMINIO, FATTA ECCEZIONE PER LA TINTA BIANCA
Peso specifico	1,700 kg/l Rosso 1,530 kg/l Bianco
Resa	8 mq/l per mano

Avvertenze

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto alla temperatura di condensazione.
- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°-35C° e con un umidità' relativa max. 85%
- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescono.
- Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.
- La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.
- Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole.

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.