
Descrizione	Idropittura idrorepellente traspirante specifica per la tinteggiatura del cartongesso, ideale anche per muri. Il prodotto ha un buon potere antimuffa.
Composizione	A base di resina acrilica e cariche in soluzione acquosa
Peso specifico	1,550 kg/lt
Resa	10-12 mq/l per mano
Percentuale in peso del secco resina sul secco totale	7 % +/- 1
Copertura	Ottima
Riempimento	Ottimo
Aspetto del film	Opaco
Resistenza alla abrasione umida	Dopo 7-10 giorni il prodotto resiste non oltre i 2500 colpi di spazzola (norma ASTM 2486)
Spessore del film	70 – 80 micron in due mani
Conservazione	In confezione ben chiusa
Impiego	Per cartongesso e muri interni
Applicazione	Pennello o rullo a pelo raso
Diluzione	10% - 20 % in volume con acqua
Temperatura d'applicazione	10-35C° umidità relativa max. 85%
Essiccazione a 25 C°	3 – 4 ore.
Sovra applicazione	4 - 5 ore
Colore	Bianco

Confezione di vendita 0,750 lt – 4 lt - 14 lt

Pulizia attrezzi Acqua e detersivo

Preparazione del supporto

CARTONGESSO NUOVO

- Eseguire un'accurata carteggiatura delle stuccature dei giunti dei pannelli.
- Spazzolare per rimuovere le eventuali incoerenze presenti sul supporto.
- Applicare una mano di CASAPIU' additivata al 5% in volume con DYON 46 e diluita al 20% in volume con acqua.
- Applicare due mani di CASAPIU' secondo le indicazioni riportate sopra.

CARTONGESSO GIA' VERNICIATO

- Eliminare le incoerenze del supporto con un'accurata spazzolatura e pulitura del supporto
- Controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con una spugna bagnata, raschietto, spazzolatura, etc.
- Applicare una mano di CASAPIU' additivata al 5% in volume con DYON 46 e diluita al 20% in volume con acqua.
- Applicare due mani di CASAPIU' secondo le indicazioni riportate sopra.

MURI NUOVI:

- Eseguire un'accurata carteggiatura e spazzolare il supporto, per rimuovere sporco e incoerenze presenti.
- Applicare una mano d'isolante acrilico DYON 46 diluito 1 : 6 in volume con acqua.
- Applicare due mani di CASAPIU' secondo le indicazioni riportate sopra.

MURI GIA VERNICIATI:

- Eliminare le incoerenze del supporto con un'accurata spazzolatura e pulitura del supporto.
- Controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbiatura etc.
- Applicare una mano d'isolante acrilico DYON 46 diluito 1 : 6 in volume con acqua.
- Applicare due mani di CASAPIU' secondo le indicazioni riportate sopra

N.B

Nel caso di supporti sfarinanti è consigliabile applicare una mano a pennello di PROOFIX (pronto all'uso).

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

Descrizione	Idropittura idrorepellente traspirante specifica per la tinteggiatura del cartongesso, ideale anche per muri. Il prodotto ha un buon potere antimuffa.
Peso specifico	1,550 kg/lit
Resistenza alla abrasione umida	Dopo 7-10 giorni il prodotto resiste non oltre i 2500 colpi di spazzola (norma ASTM 2486)
Percentuale in peso del secco resina sul secco totale	7 % +/- 1

Avvertenze

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto alla temperatura di condensazione.
- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°-35C° e con un umidità' relativa max. 85%
- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescono.
- Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.
- La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.
- Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole.

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.