
Descrizione	Primer anticorrosivo all'acqua al fosfato di zinco, indicato per superfici ferrose, in ambienti esterni e interni. Il prodotto può essere sovra verniciato con qualsiasi smalto ad acqua.
Composizione	A base resina acrilica, cariche e fosfato di zinco in dispersione in acquosa.
Peso specifico medio	1,160 kg/lit
Resa	8 - 10 mq/l per mano
Percentuale in peso del secco resina sul secco totale	52% +/- 1
Copertura	Buona
Riempimento	Buono
Aspetto del film	Opaco
Spessore del film	40 - 50 micron
Conservazione	In confezione ben chiusa
Impiego	Il prodotto viene impiegato come primer per ferro, in grado di preservare la superficie dalla corrosione.
Applicazione	Pennello, rullo o spruzzo
Diluzione	Dal 5% - 10% in volume con acqua
Temperatura d'applicazione	10-35C° umidità relativa max. 85%
Essiccazione a 25 C°	Asciutto : 3 – 4 ore in funzione delle condizioni ambientali.
Sovra applicazione	4 ore
Colore	Rosso
Confezione di vendita	0,500 lit – 2,5 lit

Pulizia attrezzi Acqua e detersivo

Preparazione del supporto

FERRO NUOVO

- Lasciare arrugginire il ferro nuovo alle intemperie, così da poter poi eliminare la calamina presente sulla superficie.
- Spazzolare ed eliminare completamente la ruggine dal ferro.
- Eliminare l'unto e lo sporco utilizzando un DILUENTE SINTETICO.
- Applicare due mani di AQUAPROT , secondo le indicazioni sopra riportate
- Applicare come finitura uno smalto ad acqua AQUASAIL LUCIDO o SATINATO.

FERRO GIA' VERNICIATO

- Spazzolare ed eliminare completamente la ruggine dal ferro.
- Eliminare l'unto e lo sporco utilizzando un DILUENTE SINTETICO.
- Applicare due mani di AQUAPROT , secondo le indicazioni sopra riportate.
- Applicare come finitura uno smalto ad acqua AQUASAIL LUCIDO o SATINATO.

N.B.

Non lasciare mai trascorrere tempi lunghi (non oltre le 48 ore) tra l'applicazione dell'AQUAPROT e lo smalto AQUASAIL.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

Descrizione Primer anticorrosivo all'acqua al fosfato di zinco, indicato per superfici ferrose, in ambienti esterni e interni. Il prodotto può essere sovra verniciato con qualsiasi smalto ad acqua.

Peso specifico medio 1,160 kg/lt

Percentuale in peso del secco resina sul secco totale 52% +/- 1

Avvertenze

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto alla temperatura di condensazione.

- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°-35C° e con un umidità' relativa max. 85%
- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescono.
- Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.
- La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.
- Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole.

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.