
Descrizione	Tinte precolorate acriliche per interni. Ottimo potere coprente.
Composizione	A base di copolimeri arilici e pigmenti in soluzione acquosa
Peso specifico medio	1,400 - 1,450 kg/lt
Resa	8-10 mq/l per mano
Percentuale in peso del secco resina sul secco totale	16 % +/- 1
Copertura	Ottima (In funzione del colore)
Riempimento	Ottimo
Aspetto del film	Opaco
Resistenza alla abrasione umida	Dopo 7-10 giorni il prodotto resiste 15000 colpi di spazzola (norma ASTM 2486)
Spessore del film	30 micron per mano
Conservazione	In confezione ben chiusa
Impiego	Per muri interni
Applicazione	Pennello, rullo a pelo raso
Diluzione	Diluire con acqua dal 20% - 40%.
Temperatura d'applicazione	10-35C° umidità relativa max. 85%
Essiccazione a 25 C°	Fuori polvere: 30 - 40'. Asciutto: 2 - 3 ore. Indurito: 4 - 6 ore.
Sovra applicazione	6-8 ore

Colore	801 Giallo oro
	802 Giallo ossido
	803 Blu oltremare
	804 Rosso segnale
	805 Rosso ossido
	806 Arancio
	807 Mattone
	808 Terra di siena
	809 Terra ombra
	810 Verde foresta
	811 Nero ossido
	812 Bianco

Confezione di vendita 0,750 lt – 2,5 lt

Pulizia attrezzi Acqua e detersivo

Preparazione del supporto

MURI NUOVI:

- Eseguire un'accurata carteggiatura e spazzolare il supporto, per rimuovere sporco e incoerenze presenti.
- Applicare una mano d'isolante acrilico DYON 46 diluito 1 : 6 in volume con acqua.
- Applicare due mani di BASICOLOR secondo le indicazioni riportate sopra.

MURI GIA VERNICIATI:

- Eliminare le incoerenze del supporto con un'accurata spazzolatura e pulitura del supporto.
- Controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbatura etc.
- Applicare una mano d'isolante acrilico DYON 46 diluito 1 : 6 in volume con acqua.
- Applicare due mani di BASICOLOR secondo le indicazioni riportate sopra.

N.B

Nel caso di supporti sfarinanti è consigliabile applicare una mano a pennello di PROOFIX (pronto all'uso).

Per i colori forti si consiglia l'applicazione di una mano di WHITEC OPACO BASE = ED in modo da evitare i graffi sulla superficie nonché l'effetto traslucido che potrebbe verificarsi toccando la stessa (effetto lavagna)

Con riferimento alle tinte basi, i migliori risultati si ottengono miscelando con circa il 20% di bianco la tinta prescelta usandola quale prima mano di fondo per poi rifinire con la sola tinta in tono pieno.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

Descrizione	Tinte precolorate acriliche per interni. Ottimo potere coprente.
Peso specifico medio	1,400 - 1,450 kg/lt
Resistenza alla abrasione umida	Dopo 7-10 giorni il prodotto resiste oltre i 15000 colpi di spazzola (norma ASTM 2486)
Percentuale in peso del secco resina sul secco totale	16 % +/- 1

Avvertenze

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto alla temperatura di condensazione.
- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°-35C° e con un umidità' relativa max. 85%
- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescono.
- Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.
- La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.
- Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole.

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.