
Descrizione	Fondo ancorante e uniformante, per supporti sconnessi e disomogenei, dove vi sono applicate pitture acriliche. Idoneo per mascherare rappezzi o altre irregolarità superficiali.
Composizione	A base di resine acriliche additivi vari, con cariche minerale con curva granulometrica da 0 a 0,5 mm.
Peso specifico	1,550 kg/lit
Resa	4 – 5 mq/l per mano
Percentuale in peso del secco resina sul secco totale	12 % +/- 1
Copertura	Ottima
Riempimento	Buono
Aspetto del film	Opaco
Conservazione	In confezione ben chiusa
Impiego	Il prodotto può essere utilizzato su supporti sconnessi e disomogenei, dove vi sono applicate pitture acriliche.
Applicazione	Pennello
Diluzione	Diluire con acqua dal 5%-10%.
Temperatura d'applicazione	10-35C° umidità relativa max. 85%
Essiccazione a 25 C°	2 – 4 ore.
Sovra applicazione	16 ore
Colore	Bianco e colori GIOCKY Sistem
Confezione di vendita	4 lt - 14 lt
Pulizia attrezzi	Acqua e detersivo

Preparazione del supporto

SU INTONACI NUOVI

- Spazzolare per rimuovere le incoerenze.
- Applicare una o due mani di DYON 46 diluito 1 : 6 in volume con acqua , su supporti sfarinanti si consiglia di applicare una mano di PROFIX non diluito. .
- Dopo 4 – 5 ore applicare una o due mani di FONDO ACRILICO secondo le indicazioni riportare sopra.
- Dopo 16 ore finire con una idonea pittura acrilica.

SU INTONACO GIA' VERNICIATO

- Eliminare le incoerenze del supporto con un'accurata spazzolatura e pulitura del supporto.
- Controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con una spugna bagnata, raschietto, spazzolatura, sabbiatura etc.
- Applicare una mano di isolante a solvente PROOFIX non diluito.
- Dopo 4 – 5 ore applicare una o due mani di FONDO ACRILICO secondo le indicazioni riportare sopra.
- Dopo 16 ore finire con una idonea pittura acrilica.

NB.

Su intonaco nuovo è consigliabile attendere minimo 30 giorni per l'applicazione del FONDO DI COLLEGAMENTO così da permettere una completa stagionatura del supporto.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

Descrizione Fondo ancorante e uniformante, per supporti sconnessi e disomogenei, dove vi sono applicate pitture acriliche. Idoneo per mascherare rappezzi o altre irregolarità superficiali.

Peso specifico 1,550 kg/lt

Percentuale in peso del secco resina sul secco totale 12 % +/- 1

Avvertenze

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto alla temperatura di condensazione.
- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°-35C° e con un umidità' relativa max. 85%
- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescono.
- Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.
- La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.

- Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole.

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.