
Descrizione	Fondo di collegamento ancorante e uniformante a base di silicato di potassio stabilizzato. Idoneo su supporti sconnessi o disomogenei dove vi sono applicate finiture minerali o sintetiche.
Composizione	A base di silicato di potassio e additivi vari, con cariche minerale con curva granulometrica da 0 a 0,5 mm.
Peso specifico	1,590 kg/lit
Resa	4 – 5 mq/l per mano
Percentuale in peso del secco resina sul secco totale	12,5% +/- 1
Copertura	Ottima
Riempimento	Buono
Aspetto del film	Opaco
Grado di traspirabilità	Il prodotto è altamente traspirante e idrorepellente
Conservazione	In confezione ben chiusa
Impiego	Il prodotto può essere utilizzato su supporti sconnessi e disomogenei, dove vi sono applicate pitture minerali e sintetiche.
Applicazione	Pennello
Diluzione	Diluire con Sylicat dal 5%-10%.
Temperatura d'applicazione	10-35C° umidità relativa max. 85%
Essiccazione a 25 C°	Fuori polvere = 30 minuti Secco al tatto = 2-4 h Secco in profondità = 6-8 h
Sovra applicazione	16 ore
Compatibilità	Solo con Sylicati e Sylicat

Colore Bianco e colori GIOCKY Sistem

Confezione di vendita 4 lt - 14 lt

Pulizia attrezzi Acqua e detersivo

Preparazione del supporto

SU INTONACI NUOVI

- Spazzolare per rimuovere le incoerenze.
- Applicare una o due mani di SYLIFOND non diluito, su supporti sfarinanti si consiglia di applicare una mano di PROFIX non diluito. .
- Dopo 4 – 5 ore applicare una o due mani del FONDO DI COLLEGAMENTO secondo le indicazioni riportate sopra.
- Dopo 16 ore finire con una idonea pittura al silicato di potassio (SYLICATI) o con una pittura silossanica (SYLOSSANICA).

SU INTONACO GIA' VERNICIATO

- Eliminare le incoerenze del supporto con un'accurata spazzolatura e pulitura del supporto.
- Controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con una spugna bagnata, raschietto, spazzolatura, sabbiatura etc.
- Applicare una mano di isolante a solvente PROOFIX non diluito.
- Dopo 4 – 5 ore applicare una o due mani del FONDO DI COLLEGAMENTO secondo le indicazioni riportate sopra.
- Dopo 16 ore finire con una idonea pittura al silicato di potassio (SYLICATI) o con una pittura silossanica (SYLOSSANICA).

NB.

Su intonaco nuovo è consigliabile attendere minimo 30 giorni per l'applicazione del FONDO DI COLLEGAMENTO così da permettere una completa stagionatura del supporto.

Coprire con cura tutte le superfici attigue a quella da verniciare ed in special modo vetri, ceramica, mattoni, ecc.

Proteggere gli occhi e la pelle dagli spruzzi di prodotto, nel caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

Descrizione Fondo di collegamento ancorante e uniformante a base di silicato di potassio stabilizzato. Idoneo su supporti sconnessi o disomogenei dove vi sono applicate finiture minerali o sinettiche.

Peso specifico 1,590 kg/lt

Percentuale in peso del secco resina

sul secco totale 12,5% +/- 1

Avvertenze

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto alla temperatura di condensazione.
- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°-35C° e con un umidità' relativa max. 85%
- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescono.
- Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.
- La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.
- Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole.

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.