
Descrizione	Tinte precolorate per interni. Ottimo potere coprente.
Composizione	A base di copolimeri e pigmenti in soluzione acquosa
Peso specifico medio	1,430 - 1,480 kg/l
Resa	7-8 mq/l per mano
Percentuale in peso del secco resina sul secco totale	10 % +/- 1
Copertura	Ottima (In funzione del colore)
Riempimento	Ottimo
Aspetto del film	Opaco
Resistenza alla abrasione umida	Buona
Spessore del film	65 - 75 micron per mano
Conservazione	In confezione ben chiusa
Impiego	Per muri interni
Applicazione	Pennello, rullo a pelo raso
Diluzione	Diluire con acqua dal 35% - 45%.
Temperatura d'applicazione	10-35C° umidità relativa max. 85%
Essiccazione a 25 C°	3 - 4 ore.
Sovra applicazione	6 - 8 ore
Colore	Corallo Rosa antico

Blu oltremare
Giallo limone
Arancio chiaro
Arancio intenso
Rosso vivo
Verde prato
Avorio
Salmone
Glicine
Lilla
Nero

**Confezione di
vendita**

2,5 lt – 4 lt

Pulizia attrezzi

Acqua e detersivo

**Preparazione
del supporto**

MURI NUOVI:

- Eseguire un'accurata carteggiatura e spazzolare il supporto, per rimuovere sporco e incoerenze presenti.
- Applicare una mano d'isolante acrilico DYON 46 diluito 1 : 6 in volume con acqua.
- Applicare due mani di GIOKY secondo le indicazioni riportate sopra.

MURI GIA VERNICIATI:

- Eliminare le incoerenze del supporto con un'accurata spazzolatura e pulitura del supporto.
- Controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbiatura etc.
- Applicare una mano d'isolante acrilico DYON 46 diluito 1 : 6 in volume con acqua.
- Applicare due mani di GIOKY secondo le indicazioni riportate sopra.

N.B

Nel caso di supporti sfarinanti è consigliabile applicare una mano a pennello di PROOFIX (pronto all'uso).

Per i colori forti si consiglia l'applicazione di una mano di WHITEC OPACO BASE = ED in modo da evitare i graffi sulla superficie nonché l'effetto traslucido che potrebbe verificarsi toccando la stessa (effetto lavagna)

Con riferimento alle tinte basi, i migliori risultati si ottengono miscelando con circa il 20% di bianco la tinta prescelta usandola quale prima mano di fondo per poi rifinire con la sola tinta in tono pieno.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

Descrizione	Tinte precolorate per interni. Ottimo potere coprente.
Peso specifico medio	1,430 - 1,480 kg/lt
Resistenza alla abrasione umida	Buona
Percentuale in peso del secco resina sul secco totale	10 % +/- 1

Avvertenze

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto alla temperatura di condensazione.
- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°-35C° e con un umidità relativa max. 85%
- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescono.
- Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.
- La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.
- Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole.

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.