

GRAFFIATO

Rivestimento acrilico

Descrizione	Rivestimento a spessore con un'elevata resistenza all'usura.
Composizione	A base di resine acriliche, sabbia di 2,0 mm, quarzo e pigmenti e selezionati in dispersione acquosa.
Peso specifico	1,700 kg/lit Norma di riferimento ISO 2811-1
Resa	1 kg/mq (la resa può variare in base alle irregolarità del supporto)
Percentuale in peso del secco resina sul secco totale	7% +/- 1
Copertura	Ottima
Riempimento	Ottimo
Aspetto del film	Opaco
Resistenza agli agenti atmosferici	<p>Il prodotto completa il processo di polimerizzazione e di essiccazione in 10 o 15 giorni in condizioni ambientali ottimali (5-30°C ; U.R. max. 85 %).</p> <p>Qualora il prodotto in questo lasso di tempo si dovessero verificare eventi piovosi , si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso .Tale fenomeno è di natura temporanea , che non influisce sulle resistenze del prodotto e può essere facilmente eliminato effettuando un idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi</p>
Resistenza all'esterno	Ottima alla luce e agli agenti atmosferici.
Conservazione	In confezione ben chiusa
Impiego	Rivestimento acrilico a spessore 2,0 mm indicato per intonaci, murature, cemento armato a vista, pannelli prefabbricati in calcestruzzo, fibrocemento.
Applicazione	Fratazzo metallico o plastico
Diluzione	Pronto all'uso, nel caso aggiungere acqua dal 2% al 3% in volume

Temperatura d'applicazione 10 - 35C° umidità relativa max. 85%

Essiccazione a 25 C° 4 – 6 ore

Sovra applicazione 8 - 10 ore

Colore Bianco o colorato

Confezione di vendita 4 lt - 14 lt

Pulizia attrezzi Acqua e detersivo

Preparazione del supporto

MURI NUOVI:

- Spazzolare per rimuovere le incoerenze.
- Applicare una mano di STARQUARZ nel colore di finitura, miscelato al 50% con DYON 46.
- Applicare il GRAFFIATO secondo le indicazioni riportate sopra.

MURI GIA VERNICIATI:

- Eliminare le incoerenze del supporto con un'accurata spazzolatura e pulitura del supporto.
- Controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbiatura etc.
- Applicare una mano d'isolante a solvente PROFIX non diluito.
- Applicare il GRAFFIATO secondo le indicazioni riportate sopra.

N.B.

Nel caso di un supporto liscio tra l'applicazione del PROFIX e del GRAFFIATO è consigliabile applicare una mano di STARQUARZ nel colore di finitura.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

Descrizione Rivestimento a spessore con un'elevata resistenza all'usura.

Peso specifico 1,700 kg/lt **Norma di riferimento ISO 2811-1**

Percentuale in peso del secco resina sul secco totale 7% +/- 1

Avvertenze

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto alla temperatura di condensazione.
- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°-35C° e con un umidità' relativa max. 85%
- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescono.
- Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.
- La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.
- Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole.

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.