

---

<b>Descrizione</b>	Guaina acrilica elastomerica con un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e un ottimo potere sigillante. Impermeabilizza cemento, vecchi manti bituminosi, comignoli, lamiere ondulate, ecc.	
<b>Composizione</b>	A base di copolimeri acrilici con caratteristiche elastomeriche	
<b>Peso specifico medio</b>	1,250 - 1,380 kg/lit (in funzione del colore)	
<b>Resa</b>	5 - 6 mq/l per mano	
<b>Percentuale in peso del secco resina sul secco totale</b>	54% +/- 1	
<b>Copertura</b>	Ottima	
<b>Riempimento</b>	Ottimo	
<b>Aspetto del film</b>	Opaco	
<b>Resistenza agli agenti atmosferici</b>	Il prodotto completa il processo di polimerizzazione e di essiccazione in 8 o 10 giorni in condizioni ambientali ottimali ( 10-35°C ; U.R. max 70 % ). Qualora in questo lasso di tempo si dovessero verificare eventi piovosi , si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso .Tale fenomeno è di natura temporanea , che non influisce sulle resistenze del prodotto e può essere facilmente eliminato effettuando un idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi	
<b>Conservazione</b>	In confezione ben chiusa	
<b>Impiego</b>	Per tetti o coperture, in cemento, fibrocemento, guaine bituminose.	
<b>Applicazione</b>	Pennello o rullo	
<b>Diluzione</b>	1° Mano	10% in volume con acqua
	2° Mano	Pronto all'uso

<b>Temperatura d'applicazione</b>	10-35C° umidità relativa max. 85%
<b>Essiccazione a 25 C°</b>	Asciutto : 4 – 5 ore in funzione delle condizioni ambientali.
<b>Sovra applicazione</b>	24 ore
<b>Colore</b>	Bianco Rosso Grigio Trasparente Verde
<b>Confezione di vendita</b>	0,750 lt – 5 lt - 14 lt
<b>Pulizia attrezzi</b>	Acqua e detersivo

---

#### **Preparazione del supporto**

- Spazzolare per rimuovere ogni traccia di polvere, efflorescenze o altre incoerenze presenti sul supporto.
- Su cemento, fibrocemento, guaine bituminose , applicare una mano di PROFIX pronto all'uso.
- Applicare una mano di GUAINAGUM diluito massimo al 10 % in volume con acqua .
- Dopo 24 ore applicare una seconda mano, pronto all'uso, di GUAINAGUM .

#### **NB.**

**Se si vuole procedere l'applicazione su una guaina bituminosa nuova, questa deve rimanere al sole per minimo 10 giorni oppure può essere lavata e spazzolata con acqua per rimuovere la patina di lucido presente sulla guaina bituminosa , così da favorire un ottima adesione del GUAINAGUM.**

---

#### **VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)**

<b>Descrizione</b>	Guaina acrilica elastomerica con un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e un ottimo potere sigillante. Impermeabilizza cemento, vecchi manti bituminosi, comignoli, lamiere ondulate, ecc.
<b>Peso specifico medio</b>	1,250 - 1,380 kg/lt (in funzione del colore)
<b>Percentuale in peso del secco resina sul secco totale</b>	54% +/- 1

---

## Avvertenze

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto alla temperatura di condensazione.
- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°-35C° e con un umidità' relativa max. 85%
- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescono.
- Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.
- La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.
- Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole.

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.