
Descrizione	Finitura per campi da tennis e da gioco con un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. Il prodotto permette un rimbalzo della palla abbastanza simile a quello dei campi in terra battuta	
Composizione	A base di resine stirolo acriliche in dispersione acquosa e quarzo ventilato .	
Peso specifico medio	1,500 – 1,600 kg/lt (in funzione del colore)	
Resa	8 – 9 mq/l per mano VEDERE SISTEMA DI APPLICAZIONE	
Copertura	Ottima	
Riempimento	Ottimo	
Aspetto del film	Opaco	
Resistenza agli agenti chimici	Molto buona agli alcali del supporto cementizio	
Resistenza agli agenti atmosferici	Ottima	
Conservazione	In confezione ben chiusa	
Impiego	Per campi da gioco in conglomerato cementizio bituminoso e asfalto.	
Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo.	
Diluzione	Pennello	10-15% in volume con acqua
	Rullo	5-10% in volume con acqua
	Spruzzo	30% in volume con acqua
Temperatura d'applicazione	10-35C° umidità relativa max. 85%	
Essiccazione a 25 C°	Asciutto:	2 - 4 ore
	Indurito:	12 - 24 ore

Sovra applicazione 16 ore in funzione delle condizioni ambientali

Pedonabile Dopo 24 ore

Colore Bianco
Rosso
Verde
Grigio

Confezione di vendita 4 lt - 14 lt

Pulizia attrezzi Acqua

Preparazione del supporto

PREPARAZIONE

Spazzolare il campo o l'asfalto con scopa a setole dure, per asportare ogni traccia di polvere e sporco.

A) FINITURE LISCE

- Applicare due o tre mani di IMPIANTI SPORTIVI secondo le indicazioni riportate sopra

Resa

2 mani = 0,250/0,300 l/mq (8 mq/l per mano).

3 mani = 0,400/0,500 l/mq (8 mq/l per mano).

B.co linea per metro lineare 2 mani = 100g (30 m/lineari/l per mano).

B) FINITURE RUVIDE

- Applicare una prima mano a spruzzo di IMPIANTI SPORTIVI secondo le indicazioni riportate sopra.
- Applicare una seconda mano di IMPIANTI SPORTIVI diluita al 10% in volume con acqua.

Resa

2 mani = 0,400/0,500 l/mq (4 mq/l per mano).

3 mani = 0,650/0,700 l/mq (4 mq/l per mano).

B.co linea per metro lineare 2 mani = 150g (20 m/lineari/l per mano).

N.B.

L'applicazione deve essere eseguita su superfici asciutte e non soleggiate.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

Descrizione Finitura per campi da tennis e da gioco con un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. Il prodotto permette un rimbalzo della palla abbastanza simile a quello dei campi in terra battuta.

Peso specifico 1,500 – 1,600 kg/lt

Avvertenze

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto alla temperatura di condensazione.
- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°-35C° e con un umidità' relativa max. 85%
- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescono.
- Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.
- La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.
- Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole.

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.