
Descrizione	Vernice a solvente per interni ed esterni, il prodotto ha un'ottima resistenza agli agenti atmosferici.
Composizione	A base di resine alchiliche e ossidi di ferro trasparente.
Peso specifico medio	0,920 kg/lit (Versione lucida) 0,950 kg/lit (Versione satinata)
Resa	16 - 18 mq/l per mano
Residuo secco in peso	57% +/- 1 (Versione lucida) 53 % +/- 1 (Versione satinata)
Riempimento	Ottimo
Aspetto del film	Lucido Satinato
Resistenza all'acqua	Ottima
Resistenza agli agenti atmosferici	Ottima con ciclo a tre mani
Spessore del film	18– 24 micron
Conservazione	In confezione ben chiusa
Impiego	Specifico per manufatti in legno quali porte e finestre.
Applicazione	Pennello, spruzzo.
Diluzione	Pronto all'uso
Temperatura d'applicazione	10-35C° umidità relativa max. 85%
Essiccazione a 25 C°	5 – 6 ore in funzione delle condizioni ambientali.
Sovra applicazione	16 - 18 ore

Colore Incolore o tinte di cartella

Confezione di vendita 0,750 lt – 2,5 lt

Pulizia attrezzi Diluente sintetico

Preparazione del supporto

LEGNO NUOVO

- Verificare che il legno prima della verniciatura non abbia un tasso di umidità superiore al 18 %.
- Applicare una mano a pennello di LEGNOTECK IMPREGNANTE, non diluita.
- Ad essiccazione avvenuta effettuare una leggera carteggiatura del supporto.
- Applicare due mani di LEGNOTECK FLATTING, secondo le indicazioni riportate sopra..

LEGNO GIA' VERNICIATO

- Effettuare un'accurata carteggiatura , rimuovendo le eventuali mani di vernici presenti sul legno.
- Ritoccare le parti scoperte con LEGNOTECK IMPREGNANTE
- Applicare due mani di LEGNOTECK FLATTING, secondo le indicazioni riportate sopra.

NB.

Attendere minimo 16 ore tra una mano e l'altra, dipende dalle condizioni meteo e del supporto. Non applicare il prodotto su supporti esposti direttamente ai raggi solari. Proteggere la superficie per almeno 24 ore successive, da eventuali piogge. Accertarsi prima della verniciatura che il legno non abbia un tasso di umidità superiore al 18%.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

Descrizione Vernice a solvente per interni ed esterni, il prodotto ha un'ottima resistenza agli agenti atmosferici.

Peso specifico medio
0,920 kg/lt (Versione lucida)
0,950 kg/lt (Versione satinata)

Residuo secco in peso
57% +/- 1 (Versione lucida)
53 % +/- 1 (Versione satinata)

Avvertenze

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto alla temperatura di condensazione.
- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°-35C° e con un umidità' relativa max. 85%
- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescono.
- Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.
- La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.
- Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole.

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.