
Descrizione	Impregnante a solvente idoneo per la protezione del legno contro l'attacco di funghi, della macrescenza e per la decorazione dei manufatti in legno.	
Composizione	A base di resina alchilica e additivi fungicidi.	
Peso specifico medio	0,810 kg/lit	
Resa	Legno piallato	12 - 14 mq/l per mano
	Legno grezzo	5 - 6 mq/l per mano
Residuo secco in peso	20 % +/- 1	
Conservazione	In confezione ben chiusa	
Impiego	Specifico per manufatti in legno quali porte e finestre.	
Applicazione	Pennello	
Diluzione	Pronto all'uso	
Temperatura d'applicazione	10-35C° umidità relativa max. 85%	
Essiccazione a 25 C°	2 - 3 ore in funzione delle condizioni ambientali.	
Sovra applicazione	12 ore	
Colore	Incolore o tinte di cartella	
Confezione di vendita	0,750 lt - 2,5 lt - 14 lt	
Pulizia attrezzi	Diluyente sintetico	

Preparazione del supporto**LEGNO NUOVO**

- Verificare che il legno prima della verniciatura non abbia un tasso di umidità superiore al 18 %.

- Applicare una mano a pennello di LEGNOTECK IMPREGNANTE, non diluita.
- Ad essiccazione avvenuta effettuare una leggera carteggiatura del supporto.
- Applicare due mani di LEGNOTECK IMPREGNANTE, non diluite.

LEGNO GIA' VERNICIATO

- Effettuare un'accurata carteggiatura , rimuovendo le eventuali mani di vernici presenti sul legno.
- Ritoccare la superficie con LEGNOTECK IMPREGNANTE le parti di legno scoperte, cosid a ottenere un unico colore della superficie.
- Applicare una mano a pennello di LEGNOTECK IMPREGNANTE, non diluita.
- Ad essiccazione avvenuta effettuare una leggera carteggiatura del supporto.
- Applicare due mani di LEGNOTECK IMPREGNANTE, non diluite.

NB.

Attendere minimo 12 ore tra una mano e l'altra, dipende dalle condizioni meteo e del supporto. Non applicare il prodotto su supporti esposte direttamente ai raggi solari. Proteggere la superficie per almeno 24 ore successive, da eventuali piogge. Accertarsi prima della verniciatura che il legno non abbia un tasso di umidità superiore al 18%.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

Descrizione	Impregnante a solvente idoneo per la protezione del legno contro l'attacco di funghi, della macrescenza e per la decorazione dei manufatti in legno.
Peso specifico medio	0,810 kg/lit
Residuo secco in peso	20 % +/- 1

Avvertenze

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto alla temperatura di condensazione.
- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°-35C° e con un umidità' relativa max. 85%
- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescono.
- Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.
- La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.
- Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole.

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.