
Descrizione	Rivestimento colorato impermeabile con una buona resistenza agli agenti atmosferici. Adatto per la verniciatura di rivestimenti bituminosi.
Composizione	A base di copolimeri acrilici e cariche in soluzione acquosa
Peso specifico medio	1,590 - 1,620 kg/lit (in funzione del colore)
Resa	5 - 6 mq/l per mano
Percentuale in peso del secco resina sul secco totale	15,5% +/- 1
Copertura	Ottima
Riempimento	Buono
Aspetto del film	Opaco
Resistenza agli agenti atmosferici	Il prodotto completa il processo di polimerizzazione e di essiccazione in 8 o 10 giorni in condizioni ambientali ottimali (10-35°C ; U.R. max 70 %). Qualora in questo lasso di tempo si dovessero verificare eventi piovosi , si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso .Tale fenomeno è di natura temporanea , che non influisce sulle resistenze del prodotto e può essere facilmente eliminato effettuando un idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi
Conservazione	In confezione ben chiusa
Impiego	Per tetti o coperture, in cemento, fibrocemento, guaine bituminose.
Applicazione	Pennello o rullo
Diluzione	1° Mano 10% in volume con acqua 2° Mano Pronto all'uso
Temperatura d'applicazione	10-35C° umidità relativa max. 85%

Essiccazione a 25 C°	Asciutto : 4 – 5 ore in funzione delle condizioni ambientali.
Sovra applicazione	24 ore
Colore	Bianco Rosso Grigio Nero Verde
Confezione di vendita	4 lt - 14 lt
Pulizia attrezzi	Acqua e detersivo

Preparazione del supporto

- Spazzolare per rimuovere ogni traccia di polvere, efflorescenze o altre incoerenze presenti sul supporto.
- Su cemento, fibrocemento, guaine bituminose , applicare una mano di PROFIX pronto all'uso.
- Applicare una mano di PITTURA ACRILICA diluito massimo al 10 % in volume con acqua .
- Dopo 24 ore applicare una seconda mano, pronto all'uso, di PITTURA ACRILICA.

NB.

Se si vuole procedere l'applicazione su una guaina bituminosa nuova, questa deve rimanere al sole per minimo 10 giorni oppure può essere lavata e spazzolata con acqua per rimuovere la patina di lucido presente sulla guaina bituminosa , così da favorire un ottima adesione del PITTURA ACRILICA.

Predisporre una giusta pendenza del tetto in modo da far defluire correttamente l'acqua piovana, così si eviteranno la formazione di ristagni d'acqua sulla superficie.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

Descrizione	Rivestimento colorato impermeabile con una buona resistenza agli agenti atmosferici. Adatto per la verniciatura di rivestimenti bituminosi.
Peso specifico medio	1,590 - 1,620 kg/lt (in funzione del colore)
Percentuale in peso del secco resina sul secco totale	15,5% +/- 1

Avvertenze

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto alla temperatura di condensazione.
- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°-35C° e con un umidità' relativa max. 85%
- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescono.
- Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.
- La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.
- Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole.

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.