

Descrizione Idropittura lavabile idrorepellente per interni ed esterni, il prodotto ha un elevata copertura **certificata** , **effettuando la determinazione del potere coprente norma UNI EN ISO 6504-3:2007 (certificato n°001 del 25/05/2018 metodo interno Di Maio Colori s.r.l)**, un ottima dilatazione e un ottima pennellabilità.

Composizione A base di copolimeri vinilici , cariche e pigmenti in soluzione acquosa

Peso specifico medio 1,590 kg/lt

Resa 11-12 mq/l per mano

Percentuale in peso del secco resina sul secco totale 12 % +/- 1

Copertura

La classificazione della pittura in funzione del potere coprente è riportata nella norma UNI EN 13300:2022 e prevede le seguenti classi di merito:

Classe 1	≥ 99.5
Classe 2	≥ 98 e < 99.5
Classe 3	≥ 95 e < 98
Classe 4	< 95

Il risultato ottenuto è il seguente :

Campione	Densità gr/ml	Risultato
Selfy – 175.10	1,59	Opacità = 99,53 % Classe 1

Riempimento Ottimo

Aspetto del film Opaco

Resistenza alla abrasione umida Buona

Spessore del film	30 micron per mano
Conservazione	In confezione ben chiusa
Impiego	Per muri interni ed esterni
Applicazione	Pennello, rullo a pelo raso.
Diluzione	Diluire con acqua dal 30%-40%.
Temperatura d'applicazione	10 - 35C° umidità relativa max. 85%
Essiccazione a 25 C°	Asciutto: 2 - 3 ore. Indurito: 4 - 6 ore.
Sovra applicazione	6 - 8 ore
Colore	Bianco
Confezione di vendita	4 lt - 14 lt
Pulizia attrezzi	Acqua e detersivo

Preparazione del supporto

MURI NUOVI:

- Eseguire un'accurata carteggiatura e spazzolare il supporto, per rimuovere sporco e incoerenze presenti.
- Applicare una mano d'isolante acrilico DYON 46 diluito 1 : 6 in volume con acqua.
- Applicare due mani di SELFY secondo le indicazioni riportate sopra.

MURI GIA VERNICIATI:

- Eliminare le incoerenze del supporto con un'accurata spazzolatura e pulitura del supporto.
- Controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbiatura etc.
- Applicare una mano d'isolante acrilico DYON 46 diluito 1 : 6 in volume con acqua.
- Applicare due mani di SELFY secondo le indicazioni riportate sopra.

N.B

Nel caso di supporti sfarinanti è consigliabile applicare una mano a pennello di PROOFIX (pronto all'uso).

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

Descrizione Idropittura lavabile idrorepellente per interni ed esterni, il prodotto ha un'elevata copertura, un'ottima dilatazione e un'ottima pennellabilità.

Peso specifico medio 1,590 kg/lt

Resistenza alla abrasione umida Buona

Copertura

Campione	Densità gr/ml	Risultato
Selfy – 175.10	1,59	Opacità = 99,53 % Classe 1

Percentuale in peso del secco resina sul secco totale 12 % +/- 1

Avvertenze

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto alla temperatura di condensazione.
- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°-35C° e con un umidità relativa max. 85%
- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescono.
- Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.
- La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.
- Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole.

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.