
Descrizione	Isolante al silicato di potassio ideale per uniformare l'assorbimento dei supporti e facilitare l'aderenza delle finiture. Indicato per la preparazione alle successive mani nei cicli con prodotti ai silicati.
Composizione	A base di silicato di potassio stabilizzato con polimero acrilico
Peso specifico	1,020 kg/lt
Resa	8 - 12 mq/lt in funzione dell'assorbimento del supporto.
Aspetto del film	Trasparente biancastro
Conservazione	In confezione ben chiusa
Impiego	Per ridurre ed uniformare l'assorbimento delle superfici da tinteggiare lasciando inalterata la traspirabilità
Applicazione	Pennello
Diluzione	Pronto all'uso
Temperatura d'applicazione	10-35C° umidità relativa max. 85%
Essiccazione	6 - 8 ore
Sovra applicazione	6 - 8 ore
Compatibilità	Solo con Sylicati e Fondo di collegamento
Confezione di vendita	5 lt - 14 lt
Pulizia attrezzi	Acqua

Preparazione del supporto**MURO NUOVO**

- Attendere minimo 30 giorni per la completa stagionatura del supporto.
- Eseguire un accurata spazzolatura del supporto.
- Applicare una mano a pennello di SYLIFOND, miscelata in rapporto 1:1 in volume con SYLICATI.

- Applicare una mano a pennello di SYLIFOND diluita al 15-20% in volume con SYLICATI.

MURO GIA' VERNICIATO

- Eliminare le incoerenze del supporto con un'accurata spazzolatura e pulitura del supporto.
- Controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbiatura etc.
- Applicare una mano a pennello di SYLIFOND, miscelata in rapporto 1:1 in volume con SYLICATI.
- Applicare una mano a pennello di SYLIFOND diluita al 15-20% in volume con SYLICATI.

N.B.

Coprire con cura tutte le superfici attigue a quella da verniciare ed in special modo vetri, ceramica, mattoni, ecc.

Proteggere gli occhi e la pelle dagli spruzzi di prodotto, nel caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

Descrizione	Isolante al silicato di potassio ideale per uniformare l'assorbimento dei supporti e facilitare l'aderenza delle finiture. Indicato per la preparazione alle successive mani nei cicli con prodotti ai silicati.
Peso specifico	1,020 kg/lt
Resa	8 - 12 mq/lt in funzione dell'assorbimento del supporto.

Avvertenze

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto alla temperatura di condensazione.
- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°-35C° e con un umidità' relativa max. 85%
- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescono.
- Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.
- La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.
- Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole.

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.