

---

<b>Descrizione</b>	Pittura ai silicati di potassio , dotata di un'elevata traspirabilità e un'ottima idrorepellenza .	
<b>Composizione</b>	Pittura a base di silicato di potassio, stabilizzato con polimero, per impiego su muri all'esterno.	
<b>Peso specifico medio</b>	1,500 kg/lt	
<b>Resa</b>	10 - 12 mq/l per mano	
<b>Copertura</b>	Ottima	
<b>Riempimento</b>	Buono	
<b>Aspetto del film</b>	Opaco	
<b>Grado di traspirabilità</b>	Il prodotto è altamente traspirante e idrorepellente	
<b>Resistenza agli agenti atmosferici</b>	Ottima	
<b>Conservazione</b>	In confezione ben chiusa	
<b>Impiego</b>	Su supporti a base calce	
<b>Applicazione</b>	Pennello	
<b>Diluzione</b>	1° Mano                    100% in volume con SYLIFOND 2° Mano                20 % - 30 % in volume con SYLIFOND 3° Mano                20 % - 30 % in volume con SYLIFOND	
<b>Temperatura d'applicazione</b>	10-35C° umidità relativa max. 85%	
<b>Essiccazione a 25 C°</b>	6 – 8 ore	
<b>Sovra applicazione</b>	8 – 12 ore	
<b>Colore</b>	Bianco e colori GIOCKY Sistem	

<b>Confezione di vendita</b>	0,750 lt - 4 lt - 14 lt
<b>Pulizia attrezzi</b>	Acqua e detersivo

---

### **Preparazione del supporto**

#### **MURI NUOVI**

- Attendere almeno 30 giorni per la totale stagionatura degli intonaci.
- Eseguire un accurata spazzolatura per rimuovere le incoerenze presenti sul supporto
- Applicare una mano a pennello di SYLICATI diluita al 100% in volume con SYLIFOND
- Attendere 8 ore e applicare due mani di SYLICATI diluito dal 20% - 30% in volume con SYLIFOND

#### **MURI GIA' VERNICIATI**

- Su supporti trattati a calce eseguire un'accurata spazzolatura.
- Su supporti trattati con pitture all'acqua, pitture al quarzo, pitture a solventi è possibile sovra verniciare la superficie con SYLICATI se le vecchie mani di pittura sono ben aderenti al supporto.
- Nel caso di muri vecchi trattati a calce, spazzolare accuratamente il supporto.
- Applicare una mano a pennello di SYLICATI diluita al 100% in volume con SYLIFOND
- Attendere 8 ore e applicare due mani di SYLICATI diluito dal 20% - 30% in volume con SYLIFOND

#### **N.B.**

**Coprire con cura tutte le superfici attigue a quella da verniciare ed in special modo vetri, ceramica, mattoni, ecc.**

**Proteggere gli occhi e la pelle dagli spruzzi di prodotto, nel caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua.**

---

### **VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)**

<b>Descrizione</b>	Pittura ai silicati di potassio , dotata di un'elevata traspirabilità e un'ottima idrorepellenza .
<b>Peso specifico medio</b>	1,500 kg/lt
<b>Grado di traspirabilità</b>	Il prodotto è altamente traspirante e idrorepellente

---

#### **Avvertenze**

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto alla temperatura di condensazione.

- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°-35C° e con un umidità' relativa max. 85%
- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescono.
- Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.
- La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.
- Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.