

---

<b>Descrizione</b>	Pittura lavabile <b>certificata</b> , effettuando la <b>determinazione della resistenza allo strofinamento ad umido</b> norma <b>UNI EN ISO 11998:2006</b> (certificato n°088/L del 12/03/2018 rilasciato dalla <b>GFC Chimica s.r.l. di Ferrara</b> ) per interni ed esterni a elevata lavabilità e copertura. Prodotto multifunzionale ideale per interventi suintonaci vecchi e nuovi, pannelli in calcestruzzo, laterizi, fibrocemento, ecc.
<b>Composizione</b>	A base di copolimeri arilici e pigmenti in soluzione acquosa
<b>Peso specifico medio</b>	1,450 - 1,500 kg/lt
<b>Resa</b>	16-19 mq/l per mano
<b>Percentuale in peso del secco resina sul secco totale</b>	16 % +/- 1
<b>Copertura</b>	Ottima
<b>Riempimento</b>	Ottimo
<b>Aspetto del film</b>	Opaco
<b>Determinazione della resistenza allo strofinamento ad umido</b>	

La classificazione della pittura in funzione della perdita di spessore è riportata nella norma UNI EN 13300:2022 e prevede le seguenti classi di merito:

<b>Resistenza alla spazzolatura</b>	<b>Perdita di spessore</b>
Classe 1	< 5 µm dopo 200 cicli di spazzolatura
<b>Classe 2</b>	<b>≥ 5 µm e &lt; 20 µm dopo 200 cicli di spazzolatura</b>
Classe 3	≥ 20 µm e < 70 µm dopo 200 cicli di spazzolatura
Classe 4	< 70 µm dopo 40 cicli di spazzolatura
Classe 5	≥ 70 µm dopo 40 cicli di spazzolatura

**Il risultato ottenuto è il seguente:**

<b>Campione</b>	<b>Densità del fil secco (gr/cm<sup>3</sup>)</b>	<b>RESISTENZA AL LAVAGGIO (dopo 200 cicli)</b>
09021806* – DYON 21	1.40	Ldft = 12,56 ± 2,51 µm Classe 2
<b>Certificato n°088/L del 12/03/2018 rilasciato dalla GFC Chimica s.r.l. di Ferrara</b>		

Il valore di incertezza è riportato come incertezza estesa con un livello di confidenza del 95% (fattore di copertura K=2)

\* il codice 09021806 è un codice interno di GFC Chimica necessario per la rintracciabilità del campione durante l'esecuzione delle prove

**Spessore del film** 30 micron per mano

**Conservazione** In confezione ben chiusa

**Impiego** Per muri interni ed esterni

**Applicazione** Pennello, rullo a pelo raso o spruzzo

**Diluzione** Diluire con acqua dal 20% - 40%.

**Temperatura d'applicazione** 10-35C° umidità relativa max. 85%

**Essiccazione a 25 C°**  
Fuori polvere: 30 - 40'.  
Asciutto: 2 - 3 ore.  
Indurito: 4 - 6 ore.

**Sovra applicazione** 6-8 ore

**Colore** Bianco e colori GIOCKY Sistem

**Confezione di vendita** 0,750 lt – 4 lt - 14 lt

**Pulizia attrezzi** Acqua e detersivo

---

### **Preparazione del supporto**

#### **MURI NUOVI:**

- Eseguire un'accurata carteggiatura e spazzolare il supporto, per rimuovere sporco e incoerenze presenti.
- Applicare una mano d'isolante acrilico DYON 46 diluito 1 : 6 in volume con acqua.
- Applicare due mani di DYON 21 secondo le indicazioni riportate sopra.

**MURI GIA VERNICIATI:**

- Eliminare le incoerenze del supporto con un'accurata spazzolatura e pulitura del supporto.
- Controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbiatura etc.
- Applicare una mano d'isolante acrilico DYON 46 diluito 1 : 6 in volume con acqua.
- Applicare due mani di DYON 21 secondo le indicazioni riportate sopra.

**N.B**

Nel caso di supporti sfarinanti è consigliabile applicare una mano a pennello di PROOFIX o ALTOFIX (pronto all'uso).

---

**VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)**

**Descrizione** Pittura lavabile certificata, effettuando la determinazione della resistenza allo strofinamento ad umido norma UNI EN ISO 11998:2006 (certificato n°088/L del 12/03/2018 rilasciato dalla GFC Chimica s.r.l. di Ferrara) per interni ed esterni a elevata lavabilità e copertura. Prodotto multifunzionale ideale per interventi su intonaci vecchi e nuovi, pannelli in calcestruzzo, laterizi, fibrocemento, ecc.

**Peso specifico medio** 1,450 - 1,500 kg/lt

**Determinazione della resistenza allo strofinamento ad umido**

Campione	Densità del fil secco (gr/cm <sup>3</sup> )	RESISTENZA AL LAVAGGIO (dopo 200 cicli)
09021806* – DYON 21	1.40	Ldft = 12,56 ± 2,51 µm Classe 2
<b>Certificato n°088/L del 12/03/2018 rilasciato dalla GFC Chimica s.r.l. di Ferrara</b>		

**Percentuale in peso del secco resina sul secco totale** 16 % +/- 1

---

## Avvertenze

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto alla temperatura di condensazione.
- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°-35C° e con un umidità' relativa max. 85%
- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescono.
- Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.
- La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.
- Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole.

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.