



Descrizione	Idropittura lavabile, mascherante caratterizzata da un'ottima copertura ed un'elevata opacità, caratteristiche che rendono il prodotto Casapiù particolarmente idoneo per applicazioni dirette su cartongesso. Ottima resa ed effetto vellutato al tatto. Il prodotto è formulato con materie a bassissimo contenuto di formaldeide ed altre sostanze nocive, infatti il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.legs.n.61/2006), che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (V.O.C.).
Composizione	A base di resine viniliche e cariche in soluzione acquosa
Peso specifico	1,550 kg/lt
Resa	10-12 mq/l per mano
Percentuale in peso del secco resina sul secco totale	7 % +/- 1
Copertura	Ottima
Riempimento	Ottimo
Aspetto del film	Opaco
Resistenza alla abrasione umida	Dopo 7-10 giorni il prodotto resiste non oltre i 2500 colpi di spazzola (norma ASTM 2486)
Spessore del film	70 – 80 micron in due mani
Conservazione	In confezione ben chiusa
Impiego	Per cartongesso e muri interni
Applicazione	Pennello o rullo a pelo raso
Diluzione	10% - 20 % in volume con acqua

Temperatura d'applicazione	10-35C° umidità relativa max. 85%
Essiccazione a 25 C°	3 – 4 ore.
Sovra applicazione	4 - 5 ore
Colore	Bianco
Confezione di vendita	0,750 lt – 4 lt - 14 lt
Pulizia attrezzi	Acqua e detersivo

Preparazione del supporto

CARTONGESSO NUOVO

- Eseguire un'accurata carteggiatura delle stuccature dei giunti dei pannelli.
- Spazzolare per rimuovere le eventuali incoerenze presenti sul supporto.
- Applicare una mano di CASAPIU' additivata al 5% in volume con DYON 46 e diluita al 20% in volume con acqua.
- Applicare due mani di CASAPIU' secondo le indicazioni riportate sopra.

CARTONGESSO GIA' VERNICIATO

- Eliminare le incoerenze del supporto con un'accurata spazzolatura e pulitura del supporto
- Controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con una spugna bagnata, raschietto, spazzolatura, etc.
- Applicare una mano di CASAPIU' additivata al 5% in volume con DYON 46 e diluita al 20% in volume con acqua.
- Applicare due mani di CASAPIU' secondo le indicazioni riportate sopra.

MURI NUOVI:

- Eseguire un'accurata carteggiatura e spazzolare il supporto, per rimuovere sporco e incoerenze presenti.
- Applicare una mano d'isolante acrilico DYON 46 diluito 1 : 6 in volume con acqua.
- Applicare due mani di CASAPIU' secondo le indicazioni riportate sopra.

MURI GIA VERNICIATI:

- Eliminare le incoerenze del supporto con un'accurata spazzolatura e pulitura del supporto.
- Controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbatura etc.
- Applicare una mano d'isolante acrilico DYON 46 diluito 1 : 6 in volume con acqua.
- Applicare due mani di CASAPIU' secondo le indicazioni riportate sopra

N.B

Nel caso di supporti sfarinanti è consigliabile applicare una mano a pennello di PROOFIX (pronto all'uso).

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

Descrizione Idropittura lavabile, mascherante caratterizzata da un'ottima copertura ed un'elevata opacità, caratteristiche che rendono il prodotto Casapiù particolarmente idoneo per applicazioni dirette su cartongesso. Ottima resa ed effetto vellutato al tatto. Il prodotto è formulato con materie a bassissimo contenuto di formaldeide ed altre sostanze nocive, infatti il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.legs.n.61/2006), che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (V.O.C.).

Peso specifico 1,550 kg/lt

Resistenza alla abrasione umida Dopo 7-10 giorni il prodotto resiste non oltre i 2500 colpi di spazzola (norma ASTM 2486)

Percentuale in peso del secco resina sul secco totale 7 % +/- 1

Avvertenze

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto alla temperatura di condensazione.
- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°-35C° e con un umidità' relativa max. 85%
- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescono.
- Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.
- La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.
- Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole.

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.