

---

<b>Descrizione</b>	Vernice trasparente uretanica a solvente incolore per interni ed esterni. Il prodotto ha un'ottima resistenza in ambienti marini e in condizioni climatiche avverse.
<b>Composizione</b>	A base di resine uretaniche.
<b>Peso specifico medio</b>	0,930 kg/lt (Versione lucida) 0,960 kg/lt (Versione satinata)
<b>Resa</b>	16 - 18 mq/l per mano
<b>Residuo secco in peso</b>	59 % +/- 1 (Versione lucida) 55 % +/- 1 (Versione satinata)
<b>Copertura</b>	Trasparente
<b>Riempimento</b>	Ottimo
<b>Aspetto del film</b>	Lucido Satinato
<b>Resistenza all'acqua</b>	Ottima
<b>Resistenza agli agenti atmosferici</b>	Ottima con ciclo a tre mani
<b>Spessore del film</b>	16 – 22 micron
<b>Conservazione</b>	In confezione ben chiusa
<b>Impiego</b>	Specifico per legno in condizioni climatiche avverse.
<b>Applicazione</b>	Pennello, spruzzo.
<b>Diluzione</b>	Pronto all'uso
<b>Temperatura d'applicazione</b>	10-35C° umidità relativa max. 85%
<b>Essiccazione a 25 C°</b>	5 – 6 ore in funzione delle condizioni ambientali.

<b>Sovra applicazione</b>	16 - 18 ore
<b>Colore</b>	Trasparente
<b>Confezione di vendita</b>	0,750 lt – 2,5 lt
<b>Pulizia attrezzi</b>	Diluyente sintetico

---

### **Preparazione del supporto**

#### **LEGNO NUOVO**

- Verificare che il legno prima della verniciatura non abbia un tasso di umidità superiore al 18 %.
- Applicare una mano a pennello di LEGNOTECK IMPREGNANTE, non diluita.
- Ad essiccazione avvenuta effettuare una leggera carteggiatura del supporto.
- Applicare due mani di LEGNOTECK MARE, secondo le indicazioni riportate sopra..

#### **LEGNO GIA' VERNICIATO**

- Effettuare un'accurata carteggiatura , rimuovendo le eventuali mani di vernici presenti sul legno.
- Ritoccare le parti scoperte con LEGNOTECK IMPREGNANTE
- Applicare due mani di LEGNOTECK MARE, secondo le indicazioni riportate sopra.

#### **NB.**

**Attendere minimo 16 ore tra una mano e l'altra, dipende dalle condizioni meteo e del supporto. Non applicare il prodotto su supporti esposti direttamente ai raggi solari. Proteggere la superficie per almeno 24 ore successive, da eventuali piogge. Accertarsi prima della verniciatura che il legno non abbia un tasso di umidità superiore al 18%.**

---

### **VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)**

<b>Descrizione</b>	Vernice trasparente uretanica a solvente incolore per interni ed esterni. Il prodotto ha un'ottima resistenza in ambienti marini e in condizioni climatiche avverse.
<b>Peso specifico medio</b>	0,930 kg/lt (Versione lucida) 0,960 kg/lt (Versione satinata)
<b>Residuo secco in peso</b>	59 % +/- 1 (Versione lucida) 55 % +/- 1 (Versione satinata)

---

## Avvertenze

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto alla temperatura di condensazione.
- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°-35C° e con un umidità' relativa max. 85%
- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescono.
- Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.
- La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.
- Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole.

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.