
Descrizione	Idropittura coprimacchia all'acqua in grado di bloccare macchie di fumo presenti sulle pareti interne delle case dovute alla presenza di stufe, caminetti e sigarette. Il prodotto può essere utilizzato anche per coprire macchie di pennarelli indelebili, penne o evidenziatori.
Composizione	A base di particolari resine all'acqua, titanio e cariche accuratamente scelte, sciolte in dispersione acquosa.
Peso specifico medio	1,350 kg/lt
Resa	8 - 10 mq/l per mano in funzione dell'assorbimento del supporto e dello spessore applicato
Copertura	Ottima
Riempimento	Buona
Aspetto del film	Visto la quantità di resina presente nel prodotto, l'aspetto del film è leggermente satinato, se si vuole ottenere una superficie più opaca è consigliabile applicare come mano finale il prodotto CASAPIU', MIRO' o DYON 19.
Conservazione	In confezione ben chiusa
Impiego	Per la smacchiatura o verniciatura di superfici, con presenza di macchie come nicotina, ruggine, fumo, pennarello indelebile, penne, evidenziatori, sugo ecc. <u>N.B. Il prodotto non è idoneo per coprire macchie di caffè, in presenza di queste particolari macchie è obbligatorio utilizzare un antifumo a solvente.</u>
Applicazione	Pennello.
Diluzione	Come fondo = 10% - 15% in volume con acqua Come finitura = 20% - 25% in volume con acqua
Temperatura d'applicazione	10-35C° umidità relativa max. 85%

Essiccazione a 25 C°	1 – 2 ore in funzione delle condizioni ambientali.
Sovra applicazione	6 - 8 ore
Colore	Bianco
Confezione di vendita	0,750 lt - 4 lt – 10 lt
Pulizia attrezzi	Acqua e detersivo

Preparazione del supporto

CICLO APPLICATIVO UTILIZZANTO L'ANTIFUMO COME FONDO E FINITURA

MURO SFARINANTE CON PRESENZA DI MACCHIE

- Eseguire un'accurata carteggiatura del supporto, per rimuovere lo sporco e vecchie mani di pittura non bene aderenti.
- Applicare una mano d'isolante PROOFIX o di ALTOFIX
- Procedere all'applicazione di una prima mano di ANTIFUMO diluito al 10% in volume con acqua.
- Procedere all'applicazione di ulteriori due mani di ANTIFUMO diluito dal 20% – 25% in volume con acqua.

MURO NON SFARINANTE CON PRESENZA DI MACCHIE

- Eseguire un'accurata carteggiatura del supporto, per rimuovere lo sporco e vecchie mani di pittura non bene aderenti.
- Applicare una mano di ANTIFUMO diluito al 50% in volume con acqua.
- Procedere all'applicazione di una prima mano di ANTIFUMO diluito al 10% in volume con acqua.
- Procedere all'applicazione di ulteriori due mani di ANTIFUMO diluito dal 20% – 25% in volume con acqua.

CICLO APPLICATIVO UTILIZZANTO L'ANTIFUMO COME FONDO ED IDROPITTURE COME FINITURA

- Eseguire un'accurata carteggiatura del supporto, per rimuovere lo sporco e vecchie mani di pittura non bene aderenti.
- Applicare una mano d'isolante PROOFIX o di ALTOFIX
- Procedere all'applicazione di una prima mano di ANTIFUMO diluito al 10% in volume con acqua.
- Procedere all'applicazione di ulteriori due mani di CASAPIU' o MIRO' secondo le indicazioni riportate nelle opportune schede tecniche.

MURO NON SFARINANTE CON PRESENZA DI MACCHIE

- Eseguire un'accurata carteggiatura del supporto, per rimuovere lo sporco e vecchie mani di pittura non bene aderenti.
- Applicare una mano di ANTIFUMO diluito al 50% in volume con acqua.
- Procedere all'applicazione di una prima mano di ANTIFUMO diluito al 10% in volume con acqua.
- Procedere all'applicazione di ulteriori due mani di CASAPIU' o MIRO' secondo le indicazioni riportate nelle opportune schede tecniche.

N.B. L'ANTIFUMO E' UN PRODOTTO CHE NON VUOLE ESSERE LAVORATO TROPPO DURANTE L'APPLICAZIONE, QUESTO PERCHE' UNA VOLTA APPLICATO TENDE A SCIogliere LE MACCHIE PRESENTI SUL SUPPORTO, SE SI LAVORA TROPPO IL PRODOTTO POTREBBERO VERIFICARSI DELLE BRUCIATURE O CORDONATURE SUL SUPPORTO.

IN PRESENZA DI PARTI METALLICHE O RUGGINE QUESTE VANNO TRATTATE CON CONVERTITORI DI RUGGINE O CON ANTIRUGGINE A SOLVENTE. PRIME DI PROCERE AL CICLO APPLICATIVO INDICATO SOPRA.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

Descrizione Idropittura coprimacchia all'acqua in grado di bloccare macchie di fumo che si depositano sulle pareti interne delle case dovute alla presenza di stufe, caminetti e sigarette. Il prodotto può essere utilizzato anche per coprire macchie di pennarelli indelebili, penne o evidenziatori. Non utilizzare il prodotto su macchie di caffè.

Peso specifico medio 1,350 kg/lt

Resa 8 - 10 mq/l per mano in funzione dell'assorbimento del supporto e dello spessore applicato

Avvertenze

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto alla temperatura di condensazione.
- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°- 35C° e con un'umidità' relativa max. 85%
- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescono.
- Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.
- La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.
- Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole.

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.