
Descrizione	Stucco a base di grassello di calce indicato per riprodurre effetti decorativi su superfici poste all'interno.
Composizione	A base di grassello di calce, inerti di marmo selezionati e sostanze naturali.
Peso specifico medio	1,550 kg/lt
Resa	1 - 2 mq/l (la resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti)
Copertura	Ottimo
Riempimento	Ottimo
Aspetto del film	Lucido
Conservazione	In confezione ben chiusa
Impiego	Il prodotto è utilizzato per la decorazione di qualsiasi superficie accuratamente preparata
Applicazione	Spatola d'acciaio
Diluzione	0% - 5 % in volume con acqua
Temperatura d'applicazione	10-35C° umidità relativa max. 85%
Essiccazione a 25 C°	Al tatto : circa 3 ore
Sovra applicazione	4 - 6 ore, in funzione delle condizioni ambientali
Colore	Tinte di cartella
Confezione di vendita	1 lt - 4 lt - 14 lt
Pulizia attrezzi	Acqua e detersivo

Preparazione del supporto

- Eliminare le incoerenze del supporto con un'accurata spazzolatura e pulitura del supporto.
- Controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbiatura etc.
- Applicare una mano d'isolante acrilico DYON 46 diluito 1 : 6 con acqua.
- Applicare una prima di mano di ANTIQUO STUCCO con spatola di acciaio
- Attendere 4 – 6 ore e procedere con l'applicazione di una seconda mano di ANTIQUO STUCCO, quando il prodotto perde l'effetto bagnato si può procedere l'applicazione con una terza mano di ANTIQUO STUCCO.
- In fase di essiccazione lucidare la superficie con una spatola di acciaio per ottenere l'aspetto brillante.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

Descrizione Stucco a base di grassello di calce indicato per riprodurre effetti decorativi su superfici poste all'interno.

Peso specifico medio 1,550 kg/lt

Avvertenze

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto alla temperatura di condensazione.
- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°-35C° e con un umidità relativa max. 85%
- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescono.
- Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.
- La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.
- Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole.

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.