
| | |
|-----------------------------------|--|
| Descrizione | Fondo isolante all'acqua specifico per macchie difficile come caffè, nicotina, segni di pennarello e penna. Il prodotto può essere sovra verniciato con idropitture traspiranti ad alta copertura, per ottenere un ottima copertura delle macchie si consiglia di sovra verniciare con lo SFERA. |
| Composizione | A base di particolari resine in soluzione. |
| Peso specifico | 1,040 kg/lit |
| Resa | 4 - 5 mq/lit in funzione dell'assorbimento del supporto. |
| Aspetto del film | Trasparente semilucido |
| Conservazione | In confezione ben chiusa |
| Impiego | Il prodotto può essere utilizzato come isolante coprimacchia. |
| Applicazione | Pennello |
| Diluzione | 5 – 15 % in volume con acqua (su macchie molto difficili è consigliabile utilizzare la percentuale di diluizione più bassa) |
| Temperatura d'applicazione | 10 - 35C° umidità relativa max. 85% |
| Sovra applicazione | 4 - 6 ore |
| Confezione di vendita | 1 lit - 5 lit |
| Pulizia attrezzi | Acqua |

Preparazione del supporto

- Eseguire un'accurata spazzolatura/carteggiatura del supporto.
- Eliminare ogni traccia di polvere presente sulla superficie e procedere con l'applicazione di una mano di COPRIMACCHIA diluita dal 5 – 15% in volume con acqua
- Dopo 4 – 6 ore procedere all'applicazione di due/tre mani di SFERA diluito al 30%.

N.B.

- Su macchie molto forti è possibile applicare due mani di COPRIMACCHIA.
 - Consigliamo di utilizzare lo SFERA per sopra verniciare il COPRIMACCHIA, dai vari test effettuati in laboratorio si è riscontrato che con il seguente prodotto si ottiene una buona copertura delle macchie.
 - Se durante l'applicazione si riscontra che le macchie non vengono coperte è consigliabile continuare il lavoro utilizzando la pittura ANTIFUMO.
 - Il prodotto non vuole essere lavorato molto, questo perché deve bloccare immediatamente la macchia in modo che questa non salga in superficie.
-

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

| | |
|-----------------------|--|
| Descrizione | Fondo isolante all'acqua specifico per macchie difficili come caffè, nicotina, segni di pennarello e penna. Il prodotto può essere sopra verniciato con idropitture traspiranti ad alta copertura, per ottenere un'ottima copertura delle macchie si consiglia di sopra verniciare con lo SFERA. |
| Peso specifico | 1,040 kg/lt |

Avvertenze

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3°C rispetto alla temperatura di condensazione.
- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10°C-35°C e con un'umidità relativa max. 85%
- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescono.
- Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.
- La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.
-

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.