
Descrizione	Smalto con effetto metallizzato per esterni, per legno e ferro.
Composizione	A base di resine alchiliche, dotate di un'ottima resistenza alla luce e agli agenti atmosferici.
Peso specifico medio	1,040 – 1,140 kg/lit in funzione del colore
Resa	8 - 10 mq/l per mano
Copertura	Ottima
Riempimento	Buono
Aspetto del film	Metallizzato
Resistenza agli agenti atmosferici	Buona
Spessore del film	25 – 30 micron per mano
Conservazione	In confezione ben chiusa
Impiego	Per la verniciatura di superfici sia in ferro e sia in legno, accuratamente trattati.
Applicazione	Pennello o rullo
Diluzione	Pronto all'uso
Temperatura d'applicazione	10-35C° umidità relativa max. 85%
Essiccazione a 25 C°	Asciutto : 6 – 8 ore Indurito : 18 – 24 ore
Sovra applicazione	24 ore
Colore	Oro ricco Oro pallido Oro ducato Rame Alluminio

Bronzo

Confezione di vendita

0,125 lt – 0,375 lt – 0,750 lt

Pulizia attrezzi

Diluyente sintetico

Preparazione del supporto

FERRO NUOVO:

- Lasciare arrugginire il ferro nuovo alle intemperie, così da poter poi eliminare la calamina presente sulla superficie.
- Spazzolare ed eliminare completamente la ruggine dal ferro.
- Eliminare l'unto e lo sporco utilizzando un DILUENTE NITRO.
- Applicare due mani di PROTEFER ZINCO secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica.
- Applicare due mani di EFFETTI SAIL secondo le indicazioni riportate sopra.

FERRO GIA VERNICIATO:

- Eliminare le incoerenze del supporto con un'accurata spazzolatura e pulitura del supporto.
- Controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di un raschietto, spazzola, sabbatura etc.
- Applicare PROTEFER ZINCO sulle parti dove il ferro non è coperto.
- Applicare due mani di EFFETTI SAIL secondo le indicazioni riportate sopra.

LEGNO NUOVO

- Eseguire un'accurata carteggiatura del supporto.
- Applicare due mani di CEMENTOL , secondo le indicazioni sopra riportate, carteggiando la superficie tra una mano e l'altra.
- Applicare due mani di EFFETTI SAIL secondo le indicazioni riportate sopra.

LEGNO GIA' VERNICIATO

- Eliminare le incoerenze del supporto con un'accurata carteggiatura e pulitura del supporto
 - Applicare due mani di CEMENTOL , secondo le indicazioni sopra riportate, carteggiando la superficie tra una mano e l'altra.
 - Applicare due mani di EFFETTI SAIL secondo le indicazioni riportate sopra.
-

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

Descrizione Smalto con effetto metallizzato per esterni, per legno e ferro.

Peso specifico medio 1,040 – 1,140 kg/lit in funzione del colore

Avvertenze

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto alla temperatura di condensazione.
- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°-35C° e con un umidità relativa max. 85%
- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescono.
- Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.
- La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.
- Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole.

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.