
Descrizione	Smalto ferromicaceo per esterni ed interni, con ottimo potere antiruggine, il prodotto ha un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici e un aspetto brillante.
Composizione	A base di resine alchidiche, ferro micaceo e alluminio.
Peso specifico medio	1,390 - 1440 kg/lit in funzione del colore
Resa	10 - 14 mq/l per mano
Percentuale in peso del secco resina sul secco totale	38% +/- 1
Copertura	Ottima
Riempimento	Ottimo
Aspetto del film	Metallizzato semiopaco
Resistenza agli agenti atmosferici	Ottima
Resistenza all'esterno	Ottima
Spessore del film	30 micron per mano
Conservazione	In confezione ben chiusa
Impiego	Per decorare e proteggere il ferro alle intemperie.
Applicazione	A pennello su superfici di piccole dimensioni o a rullo/spruzzo su superfici ampie.
Diluzione	Pennello o rullo: 0% - 5% in volume con diluente sintetico. A spruzzo: 15% - 20% in volume con diluente sintetico.
Temperatura d'applicazione	10-35C° umidità relativa max. 85%

**Essiccazione
a 25 C°**

Fuori polvere: 3 – 4 ore
Al tatto : 6 – 8 ore
Indurito : circa 24 ore

Sovra applicazione 18 – 24 ore, in funzione delle condizioni ambientali.

Colore Tinte di cartella e colori GIOCKY Sistem
Confezione di vendita 0,750 lt – 2,5 lt

Pulizia attrezzi Con diluente sintetico

**Preparazione
del supporto****FERRO NUOVO:**

- Far arrugginire i ferri per favorire la rimozione della calamina
- Eseguire un'accurata spazzolatura o sabbiatura per eliminare la ruggine presente sul ferro.
- Applicare due mani di PROTEFER , diluite al 5% in volume con diluente sintetico.
- Applicazione due mani di METAL secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica

FERRO GIA' VERNICIATO:

- Spazzolare e/o carteggiare curando in particolare le parti che presentano ruggine
- Ritoccare le parti che presentano ruggine con il PROTEFER .
- Se la ruggine è estesa, applicare una mano di PROTEFER su tutta la superficie diluita al 5% in volume con diluente sintetico.
- Applicazione due mani di METAL secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica

NB.

Per superfici estese è consigliabile l'applicazione a rullo o a spruzzo.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

Descrizione Smalto ferromicaceo per esterni ed interni, con ottimo potere antiruggine, il prodotto ha un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici e un aspetto brillante.

Peso specifico medio 1,390 - 1440 kg/lt in funzione del colore

**Percentuale in peso
del secco resina
sul secco totale** 38% +/- 1

Avvertenze

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto alla temperatura di condensazione.
- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°-35C° e con un umidità' relativa max. 85%
- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescono.
- Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.
- La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.
- Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole.

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.