
Descrizione	Rivestimento per interni ed esterni, con un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. Adatto per finiture rustiche a medio spessore con effetto sfumato.
Composizione	A base di grassello di calce e sabbie in dispersione acquosa.
Peso specifico medio	1,680 kg/lt
Resa	0,5 mq/l in funzione dell'effetto finale richiesto
Copertura	Ottimo
Riempimento	Ottimo
Aspetto del film	Opaco
Conservazione	In confezione ben chiusa
Impiego	Il prodotto è utilizzato per la decorazione di qualsiasi superficie accuratamente preparata
Applicazione	Spatola d'acciaio
Diluzione	Pronto all'uso
Temperatura d'applicazione	10 - 35C° umidità relativa max. 85%
Essiccazione a 25 C°	Al tatto : circa 2 - 4 ore
Sovra applicazione	24 ore, in funzione delle condizioni ambientali
Colore	Tinte di cartella
Confezione di vendita	4 lt - 14 lt
Pulizia attrezzi	Acqua e detersivo

Preparazione del supporto

MURO NUOVO

- Spazzolare per rimuovere le eventuali incoerenze presenti sul supporto.
- Applicare una mano d'isolante acrilico DYON 46 diluito 1 : 6 con acqua .
- Stendere il prodotto con una spatola di acciaio lasciando sulla superficie uno spessore di circa 1,5 – 2,0 mm. Lavorare immediatamente il prodotto secondo l'effetto desiderato.

-

SU MURO GIA' VERNICIATO

- Eliminare le incoerenze del supporto con un'accurata spazzolatura e pulitura del supporto.
- Controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con una spugna bagnata, raschietto, spazzolatura, sabbiatura etc.
- Applicare una mano d'isolante acrilico DYON 46 diluito 1 : 6 con acqua .
- Stendere il prodotto con una spatola di acciaio lasciando sulla superficie uno spessore di circa 1,5 – 2,0 mm. Lavorare immediatamente il prodotto secondo l'effetto desiderato.

NB.

Su intonaco sfarinante, è consigliabile applicare una mano d'isolante a solvente PROFIX non diluito.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

Descrizione Rivestimento per interni ed esterni, con un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. Adatto per finiture rustiche a medio spessore con effetto sfumato.

Peso specifico medio 1,680 kg/lt

Avvertenze

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto alla temperatura di condensazione.
- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°-35C° e con un umidità' relativa max. 85%
- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescono.
- Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.
- La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.
- Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole.

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.