
Descrizione	Rivestimento acrilico elastomerico a base di farina di quarzo. Indicato per facciate esterne su intonaci civili, calcestruzzo, fibrocemento.	
Composizione	A base di resine acriliche, farina di quarzo e pigmenti e selezionati in dispersione acquosa.	
Peso specifico medio	1,450 – 1480 kg/lt	
Resa	Finiture lisce	10 - 15 mq/l per mano
	Finiture bucciate	8 - 10 mq/l per mano
Percentuale in peso del secco resina sul secco totale	18 % +/- 1	
Copertura	Ottima	
Riempimento	Ottimo	
Aspetto del film	Opaco	
Resistenza alla abrasione umida	Dopo 7-10 giorni il prodotto resiste oltre i 13000 colpi di spazzola (norma ASTM 2486)	
Resistenza agli agenti atmosferici	Il prodotto completa il processo di polimerizzazione e di essiccazione in 10 o 15 giorni in condizioni ambientali ottimali (5-30°C ; U.R. max. 85 %). Qualora il prodotto in questo lasso di tempo si dovessero verificare eventi piovosi , si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso .Tale fenomeno è di natura temporanea , che non influisce sulle resistenze del prodotto e può essere facilmente eliminato effettuando un idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi	
Resistenza all'esterno	Ottima alla luce e agli agenti atmosferici.	
Conservazione	In confezione ben chiusa	
Impiego	Intonaci e muratura	

Applicazione	Pennello e rullo	
Diluzione	Finiture lisce	25% - 40% in volume con acqua
	Finiture Bucciate	0 - 10% in volume con acqua
Temperatura d'applicazione	10-35C° umidità relativa max. 85%	
Essiccazione a 25 C°	4 - 6 ore	
Sovra applicazione	6 - 8 ore	
Colore	Bianco e colori GIOCKY Sistem	
Confezione di vendita	0,750 lt - 4 lt- 14 lt	
Pulizia attrezzi	Acqua e detersivo	

Preparazione del supporto

MURO NUOVO

- Spazzolare per rimuovere le eventuali incoerenze presenti sul supporto.
- Applicare una mano d'isolante acrilico DYON 46 diluito 1 : 6 con acqua .
- Applicare due mani di SET-UP secondo le indicazioni riportate sopra.

SU MURO GIA' VERNICIATO

- Eliminare le incoerenze del supporto con un'accurata spazzolatura e pulitura del supporto.
- Controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con una spugna bagnata, raschietto, spazzolatura, sabbiatura etc.
- Applicare una mano d'isolante a solvente PROFIX non diluito.
- Applicare due mani di SET-UP secondo le indicazioni riportate sopra.

NB.

Su intonaco nuovo è consigliabile attendere minimo 30 giorni per l'applicazione del SET-UP così da permettere una completa stagionatura del supporto.

Su intonaco sfarinante, è consigliabile applicare una mano d'isolante a solvente PROFIX non diluito.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

Descrizione	Rivestimento acrilico elastomerico a base di farina di quarzo. Indicato per facciate esterne su intonaci civili, calcestruzzo, fibrocemento.
Peso specifico medio	1,450 – 1480 kg/lt
Percentuale in peso del secco resina sul secco totale	18 % +/- 1
Resistenza alla abrasione umida	Dopo 7-10 giorni il prodotto resiste oltre i 13000 colpi di spazzola (norma ASTM 2486)

Avvertenze

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto alla temperatura di condensazione.
- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°-35C° e con un umidità' relativa max. 85%
- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescono.
- Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.
- La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.
- Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole.

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.