
Descrizione	Rivestimento bucciato lucido per interni. Indicato in ambienti dov'è necessaria una frequente pulizia delle pareti mediante lavaggio come scuole, uffici, mense ambulatori.
Composizione	A base di copolimeri sintetici, cariche e pigmenti in soluzione acquosa
Peso specifico	1,150 kg/lt
Resa	2 - 3 mq/l per mano
Percentuale in peso del secco resina sul secco totale	64% +/- 1
Copertura	Ottima
Riempimento	Ottimo
Aspetto del film	Lucido
Resistenza alla abrasione umida	Dopo 7-10 giorni il prodotto resiste oltre i 18000 colpi di spazzola (norma ASTM 2486)
Conservazione	In confezione ben chiusa
Impiego	Per muri dove si richiede un'elevata lavabilità.
Applicazione	Rullo di spugna a grana fine o media
Diluzione	1° Mano 15 % - 25 % in volume con acqua 2° Mano Pronto all'uso
Temperatura d'applicazione	10-35C° umidità relativa max. 85%
Essiccazione a 25 C°	Asciutto : 8 – 10 ore Indurito : 48 ore
Sovra applicazione	12 - 15 ore
Colore	Bianco e colori GIOCKY Sistem

Confezione di vendita	5 lt - 14 lt
Pulizia attrezzi	Acqua e detersivo

Preparazione del supporto

MURI NUOVI:

- Eseguire un'accurata carteggiatura e spazzolare il supporto, per rimuovere sporco e incoerenze presenti.
- Applicare una mano d'isolante acrilico DYON 46 diluito 1 : 6 con acqua.
- Applicare due mani di STARLUX secondo le indicazioni riportate sopra.

MURI GIA VERNICIATI:

- Eliminare le incoerenze del supporto con un'accurata spazzolatura e pulitura del supporto.
- Controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbiatura etc.
- Applicare una mano d'isolante acrilico DYON 46 diluito 1 : 6 con acqua.
- Applicare due mani di STARLUX secondo le indicazioni riportate sopra.

N.B

Nel caso di supporti sfarinanti è consigliabile applicare una mano a pennello di PROOFIX (pronto all'uso).

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

Descrizione	Rivestimento bucciato lucido per interni. Indicato in ambienti dov'è necessaria una frequente pulizia delle pareti mediante lavaggio come scuole, uffici, mense ambulatori.
Peso specifico	1,150 kg/lt
Percentuale in peso del secco resina sul secco totale	64% +/- 1
Resistenza alla abrasione umida	Dopo 7-10 giorni il prodotto resiste oltre i 18000 colpi di spazzola (norma ASTM 2486)

Avvertenze

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto alla temperatura di condensazione.
- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°-35C° e con un umidità' relativa max. 85%

- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescono.
- Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.
- La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.
- Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole.

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.