
Descrizione	Idropittura silossanica opaca per esterni di ottima qualità. Il prodotto ha un'elevata traspirabilità e resiste agli attacchi delle alghe.
Composizione	A base di resina silossanica e acrilica, cariche lamellari e pigmenti.
Peso specifico medio	1,420 – 1,460 kg/lt
Resa	12 - 14 mq/l per mano
Copertura	Ottima
Riempimento	Ottimo
Aspetto del film	Opaco
Grado di traspirabilità	Il prodotto è altamente traspirante e idrorepellente
Resistenza alla abrasione umida	Dopo 7-10 giorni il prodotto resiste oltre i 18000 colpi di spazzola (norma ASTM 2486)
Resistenza agli agenti atmosferici	Ottima
Conservazione	In confezione ben chiusa
Impiego	Su intonaci minerali dove si vuole ottenere un'elevata traspirabilità e idrorepellenza
Proprietà	Idrorepellente Ottima traspirabilità Resiste agli attacchi delle alghe Ottima adesione
Applicazione	Pennello, rullo.
Diluzione	10 % - 20 % in volume con acqua
Temperatura d'applicazione	10-35C° umidità relativa max. 85%

Essiccazione a 25 C°	4 – 6 ore
Sovra applicazione	4 – 5 ore
Colore	Bianco e colori GIOCKY Sistem
Confezione di vendita	0,750 lt - 4 lt - 14 lt
Pulizia attrezzi	Acqua e detersivo

Preparazione del supporto

MURO NUOVO

- Spazzolare per rimuovere le eventuali incoerenze presenti sul supporto.
- Applicare una mano di PRIMER SILOSSANICO o PROOFIX non diluito. .
- Applicare due mani di SYLOSSANICA secondo le indicazioni riportate sopra.

SU MURO GIA' VERNICIATO

- Eliminare le incoerenze del supporto con un'accurata spazzolatura e pulitura del supporto.
- Controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con una spugna bagnata, raschietto, spazzolatura, sabbiatura etc.
- Applicare una mano di PRIMER SILOSSANICO o PROOFIX non diluito. .
- Applicare due mani di SYLOSSANICA secondo le indicazioni riportate sopra.

NB.

Su intonaco nuovo è consigliabile attendere minimo 30 giorni per l'applicazione della pittura SLOSSANICA così da permettere una completa stagionatura del supporto.

Su supporti sfarinanti è consigliabile applicare una mani di PROOFIX non diluito.

Si sconsiglia l'applicazione su cemento o pitture sintetiche.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

Descrizione	Idropittura silossanica opaca per esterni di ottima qualità. Il prodotto ha un'elevata traspirabilità e resiste agli attacchi delle alghe.
Peso specifico medio	1,420 – 1,460 kg/lt
Grado di traspirabilità	Il prodotto è altamente traspirante e idrorepellente
Resistenza alla	

abrasione umida Dopo 7-10 giorni il prodotto resiste oltre i 18000 colpi di spazzola (norma ASTM 2486)

Avvertenze

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto alla temperatura di condensazione.
- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°-35C° e con un umidità' relativa max. 85%
- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescono.
- Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.
- La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.
- Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.